



CLIENTE	: PRODALAM S.A.	ITEM	: 1,000
ORDEN DE COMPRA	: 4501036718	LOTE	: KR-PD-9586
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	: Geotextil PP 200 g/m ²	ANCHO	: 4 mts.
CANTIDAD	: 10400 m ²		
ROLLO	: Total 20 Rollos		
LONGITUD	: 130 mts.		
MATERIA PRIMA	: PP FIBER		

Geotextil				Frecuencia	Valor Aceptado	Valor Laboratorio Krah		
Peso	Gramaje	200	± 10%	[grs.]	ASTM D 5261	Cada 40 Rollos	≥ 180	205,52
Tensión Grab				[N]	ASTM D 4632	Cada 40 Rollos	≥ 800,0	807,0
Elongación Grab				[%]	ASTM D 4533	Cada 40 Rollos	≥ 50	120
Resistencia Trapezoidal				[N]	ASTM D 4595	Cada 40 Rollos	≥ 300	407
Tensión de Rotura				[KN/m]	ASTM D 6241	Cada 40 Rollos	≥ 11	13,3
Elongación de Rotura				[%]	ASTM D 4751	Cada 80 Rollos	≥ 50	76,3
Resistencia al Punzonamiento				[KN]	ASTM D 4491	Cada 80 Rollos	≥ 2	2,1
Tamaño de Apertura Aparente				[mm]	ASTM D 4355	Cada 80 Rollos	≥ 0,15	0,152
Permeabilidad				[cm/seg.]			-	0,350
Resistencia UV @500 hrs				[%]			-	70

Krah América Latina S.A. Certifica que los materiales fueron fabricados con materia prima virgen 100% y sus características técnicas cumplen la normativa señalada en este certificado, El presente documento es emitido a solicitud de nuestro cliente para fines posteriores, cubriendo los siguientes rollos:

ROLLOS N°

GTK070-1	GTK070-6	GTK070-11	GTK070-16
GTK070-2	GTK070-7	GTK070-12	GTK070-17
GTK070-3	GTK070-8	GTK070-13	GTK070-18
GTK070-4	GTK070-9	GTK070-14	GTK070-19
GTK070-5	GTK070-10	GTK070-15	GTK070-20

Auditor Líder ISO 9001:2015
Cert. Registro 1018683/8792

Daniel E. Ocampos C.
Jefe de SGC ISO KRAH



Contacto Fono: (56-2) 2713 0400

F:

Chorrillo Uno, Km. 0.55 - Lampa
Santiago - Chile Whatsapp: +56 9 7699 5939

soportecomercial@krah.cl f in v

ventas@krah.cl

	CERTIFICADO DE CALIDAD # 81.2-2026	
---	---	---

CLIENTE	: PRODALAM S.A.
ORDEN DE COMPRA	: 4501036677
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	: Geotextil PET 200 g/m ²
CANTIDAD	: 8000 m ²
ROLLO	: Total 20 Rollos
LONGITUD	: 100 mts.
MATERIA PRIMA	: PET FIBER

ITEM	: 2,000
LOTE	: KR-PD-9583
ANCHO	: 4 mts.

Geotextil				Frecuencia	Valor Aceptado	Valor Laboratorio Krah		
Peso				ASTM D 5261	Cada 40 Rollos	≥	180	211,19
Gramaje	200	±	10%					
Resistencia Trapezoidal				ASTM D 4533	Cada 40 Rollos	≥	160	359
Tensión de Rotura				ASTM D 4595	Cada 40 Rollos	≥	6,5	8,8
Elongación de Rotura								
Resistencia al Punzonamiento				ASTM D 6241	Cada 80 Rollos	≥	0,9	1,6
Tamaño de Apertura Aparente				ASTM D 4751	Cada 80 Rollos	≥	0,2	0,21
Permeabilidad				ASTM D 4491	Cada 80 Rollos	-	0,350	0,355
Resistencia UV @500 hrs				ASTM D 4355	Por Formulación	-	70	75

Krah América Latina S.A. Certifica que los materiales fueron fabricados con materia prima virgen 100% y sus características técnicas cumplen la normativa señalada en este certificado. El presente documento es emitido a solicitud de nuestro cliente para fines posteriores, cubriendo los siguientes rollos:

ROLLOS N°

GTK072-1	GTK072-6	GTK072-11	GTK072-16
GTK072-2	GTK072-7	GTK072-12	GTK072-17
GTK072-3	GTK072-8	GTK072-13	GTK072-18
GTK072-4	GTK072-9	GTK072-14	GTK072-19
GTK072-5	GTK072-10	GTK072-15	GTK072-20



Auditor Líder ISO 9001:2015
Cert. Registro 1018683/8792

Daniel E. Ocampos C.
Jefe de SGC ISO KRAH

Contacto	Fono: (56-2) 2713 0400
	Ft
📍 Chorrillo Uno, Km. 0.55 - Lampa Santiago - Chile	📞 Whatsapp: +56 9 7699 5939
✉️ soportecomercial@krah.cl	📧 ventas@krah.cl
	