



Laboratorio Polytex de Investigación y  
Ensayos de Materiales Plásticos

## Certificado de Calidad

Rollo N°: 1003237020

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Producto          | Geomembrana Lisa Negra HDPE |
| Longitud [m]      | 140                         |
| Ancho [m]         | 7,01                        |
| Fecha Fabricación | 22-10-2024                  |

| Propiedades                         |                      | Norma   | Frecuencia      | Standard | Poly-Lab |
|-------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|----------|----------|
| Espesor:                            |                      |         |                 |          |          |
| Promedio                            | [mm]                 | D 5199  | Por Rollo       | 1,350    | 1,380    |
| Densidad:                           | [g/cm <sup>3</sup> ] | D 795   | 9.000 [kg]      | ≥0,940   | 0,948    |
| Propiedades Tensiles:               |                      | D 6693  | 9.000 [kg]      |          |          |
| Tensión de Fluencia                 | [KN/m]               | Tipo IV |                 | 22       | 27       |
| Tensión de Rotura                   | [KN/m]               |         |                 | 40       | 43       |
| Elongación de Fluencia              | [%]                  |         |                 | 12       | 15       |
| Elongación de Rotura                | [%]                  |         |                 | 700      | 766      |
| Resistencia al Rasgado              | [N]                  | D 1004  | 18.000 [kg]     | 187      | 213      |
| Resistencia al Punzonado            | [N]                  | D 4833  | 18.000 [kg]     | 480      | 615      |
| Resistencia al Agrietamiento        | [hr]                 | D 5397  | Por Formulación | ≥300     | >300     |
| Contenido de Carbón                 | [%]                  | D 4218  | 9.000 [kg]      | 2,0-3,0  | 2,4      |
| Dispersión de Carbón                | [Categoría]          | D 5596  | 18.000 [kg]     | 1 - 2    | 1        |
| Tiempo de Inducción Oxidativa (OIT) |                      |         |                 |          |          |
| Estándar OIT                        | [min]                | D 3895  | 90.000 [kg]     | ≥120     | >120     |
| Envejecimiento en horno a 85 [°C]   |                      | D 5721  |                 |          |          |
| OIT Alta Presión (90 días)          | [%]                  | D 5885  | Por Formulación | ≥80      | >80      |
| Resistencia UV (OIT Alta Presión)   |                      | D 7238  |                 |          |          |
| Alta Presión OIT (1600 h)           | [%]                  | D 5885  | Por Formulación | ≥50      | >50      |

Polylab certifica por medio del presente documento, que el rollo de geomembrana cumple con los estándares de fabricación establecidos por Polytex S.A



Camila Gaete G.

Encargada de Control de Calidad y Sistema de Gestión

Panamericana Norte N°21000 Santiago, Chile  
Teléfono: (56-02) 6771056, Fax (56-57) 6771081  
E-mail: info@polytex.cl , www.polytex.cl

